

			检测方法		要求		生产过程抽样检测平均结果												
							926		926 arago 926 castello 926 grano 926 pado 926 satura		825		926 kivo		992 992 grano		975 LL		
CE 欧盟认证			EN 14041				制造商：德国魏恩海姆诺拉系统有限公司，邮编 D-69469												
欧盟建筑产品性能声明			EN 14041				0021			0004		0021		0023		0024			
导热性			EN 10456		λ = 0.17 W/(m·K)		达标												
动摩擦系数			EN 13893		DS		达标												
燃烧表现			EN 13501-1		未粘贴		C _{fl} -s1			C _{fl} -s1		C _{fl} -s1		C _{fl} -s2		B _{fl} -s1			
燃烧表现			EN 13501-1		粘贴在石质地面		B _{fl} -s1			B _{fl} -s1		B _{fl} -s1		C _{fl} -s1		-			
依据 EN 1817/EN 12199 的性能检测																			
厚度			EN ISO 24346		根据 EN 12199 标准， 平均值应为标准值 ± 0.20 mm		4 mm				3.2 mm				9 mm (型号 1956)				
					根据 EN 1817 标准， 平均值应为标准值 ± 0.15 mm				3.5 mm				2.7 mm		9 mm (型号 1955)		3.5 mm		
尺寸稳定性			EN ISO 23999		± 0.4%		± 0.2 %											± 0.1 %	
耐香烟烧灼			EN 1399		程序 A (挤熄) ≥ 4 级 程序 B (燃烧) ≥ 3 级		达标												
抗弯折性			EN ISO 24344， 程序 A		弯折直径 20 mm，无裂纹		达标												
硬度			ISO 48-4		≥ 70 绍尔 A 类 (EN 12199) ≥ 75 绍尔 A 类 (EN 1817)		82 绍尔 A 类		82 绍尔 A 类		87 绍尔 A 类		82 绍尔 A 类		70 绍尔 A 类		85 绍尔 A 类		
压痕残留			EN ISO 24343		地板厚度 ≥ 3.0 mm， 平均值 ≤ 0.25 mm 地板厚度 < 3.0 mm， 平均值 ≤ 0.20 mm		0.12 mm		0.12 mm		0.12 mm		0.12 mm		0.25 mm		0.07 mm		
5 牛顿负荷磨损性			ISO 4649，程序 A		≤250 mm³		115 mm³		115 mm³		130 mm³		115 mm³		90 mm³		120 mm³		
人造光照下颜色牢固度			ISO 105-B02， 程序 3， 检测条件 6.1 a)		蓝卡读数至少为第 6 级； 灰卡读数 ≥ 第 3 级		根据 ISO 105-A02，灰卡读数 ≥ 第 3 级												
分级			EN ISO 10874		商业/工业		34/43		34/43		34/41		34/43		34/43		34/43		
其他技术性能																			
燃烧烟雾毒性							碳化烟雾无毒				-		碳化烟雾无毒		--				
防滑性			DIN EN 16165		根据 DGUV 108-003		R9		R 9 arago: R 10 castello: R 10 grano/型号 1870: R 10 pado: R 10		R 9		R 10		R 9		R 9 975 LL serra/ kivo inspired: R 10		
							A		grano/型号 1870: A、B arago: A、B		-						-		
吸收脚步声			ISO 10140-3				12 分贝		10 分贝		9 分贝		8 分贝		15 分贝		8 分贝		
化学品作用表现			EN ISO 26987				可有效抵抗大多数化学品，视浓度及停留时间而定*												
绝缘性			EN 1081 R1				> 10⁹ 欧姆												
行走时电学性能			EN 1815				抗静电，橡胶鞋底起电 < 2 kV												
办公椅滚轮负荷			EN ISO 4918				适用于 EN 12529 规定的 W 类滚轮负荷环境												
地暖			EN 1264-2				适合，最高温度为 35°C												

* 如遇大量油、脂、酸、碱及其它腐蚀性化学品，请致电本公司垂询。

EN 1817：均质与非均质平整表面弹性地板技术规范。
EN 12199：均质与非均质轮廓表面弹性地板技术规范。

不同生产批号之间可能存在的轻微色差属于正常情况，本公司保留改进产品性能的权利。